



# Латунный порошок Brass Powder



Латунный порошок для производства деталей из латуни, производства промышленных лезвий, тормозных колодок и дисков сцепления и изготовление золотисто-бронзового пигмента. Метод производства - распыление водой. Хорасанская порошковая металлургическая компания имеет возможность производить латунный порошок в соответствии с потребностями клиентов.

Brass powder was applied in produce brass lots, cut diamond, clutch and brake linings and produce gold bronze pigments. Production method is water atomizing Khorasan Powder Metallurgy can produce the powder in accordance with customer requirements

Тип	Чистота Мин. (%)	Кажущаяся плотность (г / см3)	Распределение частиц по размерам D50 (мкм)
FeSi-75	85:15	3-3.5	45.21
FeSi-45	85:15	3-3.5	27.72
BRA-150	90:10	3-3.6	95.94
BRA-350	90:10	3-3.6	143.5



## Отчет об анализе случайного размера частиц

Type	D3	D6	D10	D16	D25	D50	D75	D84	D90	D97	D98
FeSi-75	9.14	13.10	17.37	22.86	29.63	45.21	63.14	72.91	82.22	103.1	109.9
FeSi-45	7.00	9.580	11.96	14.83	18.49	27.72	39.01	44.95	50.60	62.88	66.50
BRA-150	50.6	56.11	61.36	67.39	75.26	95.94	122.2	136.6	150.4	182.9	193.5
BRA-350	66.9	75.37	83.76	94.13	107.5	143.5	192.0	219.0	245.4	307.3	337.9

